



BRASURE D'ARGENT 23-S

BRASURE D'ARGENT MASSIVE UNIVERSELLE



CONDITIONS DE STOCKAGE

Close the container properly and store in a dry, cool and frost-free location.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Brasure d'argent massive universelle.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour le brasage du cuivre, du laiton, du fer et de l'acier inoxydable dans la plupart des applications où une contrainte de température et mécanique élevée est requise, comme dans les installations techniques dans le domaine de la réfrigération et de l'ingénierie thermique.

PROPRIÉTÉS

Résiste à des températures jusqu'à 200 °C

55 % d'argent

Massif

LABELS DE QUALITÉ & STANDARDS

| Standards | |
|-----------|--------------------|
| | ISO 17672 / AG 155 |

PRÉPARATION

Outillage: Chalumeau Flux-6 Fibre abrasive Bouclier thermique Brosse Chiffon

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

- Observer toujours les consignes officielles éventuellement applicables.
- Mélanger Flux-6 avec de l'eau pour obtenir une pâte homogène.
- Appliquer le flux uniformément sur les deux surfaces de raccordement à l'aide de la brosse. Éviter toute utilisation excessive du flux.
- Assembler le raccord (utiliser uniquement des éléments bien ajustés).
- Chauffer le raccord de façon uniforme jusqu'à ce que la soudure puisse couler dans le raccord. Éviter de surchauffer le flux (risque de mauvais écoulement de la soudure).
- Ajouter la quantité correcte de soudure. Laisser la soudure fondre sur le joint et non dans la flamme. Remplir entièrement le joint.
- Laisser le raccord refroidir à l'air.
- Éliminer soigneusement les restes de flux avec de l'eau ou un chiffon humide.

Taches/résidus: Enlevez immédiatement les taches avec de l'eau ou un chiffon humide.

Points d'attention: Utilisez le Bouclier Thermique Bison pour protéger les murs, les carreaux, le papier peint, la peinture et le plâtre, par exemple.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.