



# IMPERMÉABILISANT POUR BOIS GRANDES SURFACES

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ SÉCHANT RAPIDEMENT QUI CONVIENT POUR



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit d'étanchéité séchant rapidement qui convient pour toutes les espèces de bois et les matériaux ligneux.


## DOMAINE D'APPLICATION

Pour rendre étanche et protéger les (grandes) surfaces en bois contre l'humidité, le gonflement, le décollage et la pourriture sèche, p.ex. des panneaux (panneaux garantie, multiplex, contreplaqué et bétonplex), portes, chambranles, seuils et autres éléments en bois. Convient aussi pour les chants et les arêtes de coupe.

## PROPRIÉTÉS

- Excellent pouvoir d'étanchement
- Séchage très rapide
- Bonne capacité d'obturation
- Monocomposant
- Bonnes pénétration et adhérence
- Prolonge la durée de vie du bois
- Peut être peint universellement (après séchage)
- Peut être pulvérisé
- Sans solvants, à base d'eau
- Résiste aux UV
- Élasticité durable
- Inodore

## LABELS DE QUALITÉ & STANDARDS

Certificats	
	KOMO: Enduits pelliculants pour application sur bois. Certificat 33002 à base de BRL 0814.

## PRÉPARATION

**Conditions de mise en œuvre:** La température ambiante, du produit et du matériau ne doit pas être inférieure à +15 °C. Ne pas utiliser à des températures inférieures à +15 °C et supérieures à +35 °C. L'humidité de l'air relative doit s'élever à 50% au minimum et à 85% au maximum.

**Pré-traitement des surfaces:** La surface doit être sèche, propre et exempte de poussière (de ponçage) et de graisse. Rendre bien rugueux les supports lisses. Arrondir les bords droits.

**Outils:** Brosse, rouleau, pistolet à air comprimé ou pulvérisateur à base pression.

## MISE EN ŒUVRE

**Garantie:** env. 10 m<sup>2</sup>/l à 1 couche sèche de 40 µm d'épais.

### Mode d'emploi:

Appliquer uniformément à l'aide d'une brosse, d'un rouleau, d'un pulvérisateur à basse pression (pression de pulvérisation 100 bar; buse 0,011-0,015 inch) ou d'un pistolet à air comprimé (pression de pulvérisation 2-3 bar; buse 1,2-1,4 mm). Une seule couche est suffisante en cas de finition avec du primaire et/ou une couche de protection. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche après séchage. Bien fermer l'emballage après utilisation.

**Taches/résidus:** Eliminer les taches fraîches immédiatement avec de l'eau tiède.

**Points d'attention:** Quand le produit est appliqué sur certaines espèces de bois (iroko, cèdre), des substances pourraient ralentir le séchage ; dans ce cas, il est nécessaire de dégraisser le bois au préalable. Entreposage du bois traité : au moins 48 heures, conformément à la directive SKH, paragraphe 3.4.4 ; et conformément à la norme SGT, appliquer une couche de finition dans les six mois.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur:	Blanc
Densité env.:	1.26 g/cm <sup>3</sup>
Matière première de base:	Dispersion acrylique
Recouvrement:	Very good
Résistance à l'eau:	Bonne
Temps de séchage env.*:	30 minutes (dustdry). Paintable after approx. 2 hours. Drying time minimum 48 hours.
Teneur en solides env.:	52 %

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.



# IMPERMÉABILISANT POUR BOIS GRANDES SURFACES

PRODUIT DÉLIVRÉ EN CÉLÉBRITÉ PAR DÉTAILLEUR EN FRANCE

\* Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 12 mois. À utiliser de préférence avant le (MM/AA) : voir emballage.

Durée de conservation limitée après ouverture.

À conserver dans un emballage fermé hermétiquement dans un endroit sec et à une température variant entre +5 °C et + 25 °C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.